

Sivulevyt leukamurskaimessa

Kuluminen

✓ Isot kivet

Käyttötarkoitus

✓ Sivulevyt murskaimessa

Tekninen toteutus

✓ Polttoleikkaus
✓ Pulttikiinnitys

Vertailutestit



KEWAB

Vertailut ratkaisut	Tonnia / sivulevy-mm (171.882T murskattu)
HB 450, paksuus 40mm	4.297 T/mm
CREUSABRO® 8000® levy, paksuus 40mm	6.366 T/mm

CREUSABRO® 8000®
+48%

BERGS
MEKANISKA